

CT 777 Super Floor

Водно-дисперсионная грунтовка для впитывающих оснований

Свойства

- ▶ снижает впитывающую способность оснований;
- ▶ связывает пыль и укрепляет основания;
- ▶ повышает адгезию выравнивающих масс к минеральным основаниям;
- ▶ улучшает растекание нивелирующих смесей, способствуя получению более ровной поверхности;
- ▶ может применяться на стяжках с подогревом;
- ▶ для внутренних и наружных работ;
- ▶ устойчива к замораживанию;
- ▶ экологически безопасна.



Область применения

Грунтовка CT 777 предназначена для обработки впитывающих минеральных оснований пола (бетонных, цементно-песчаных, ангидритных и т.д.) перед нанесением напольных самовыравнивающихся смесей, полимерной гидроизоляции, плиточных клеев и клеев для напольных покрытий.

Подготовка основания

Основание должно быть сухим и обладать достаточной несущей способностью. Основание необходимо очистить от пыли, масел, битума, клея, лакокрасочных покрытий и других веществ, снижающих адгезию. Непрочные участки основания, ослабленный поверхностный слой, цементное молоко удалить механическим способом. Ангидритные стяжки шлифовать до появления зерен заполнителя и обеспылить. Перед нанесением грунтовки рекомендуется проверить впитывающую способность основания.

Выполнение работ

Перед применением перемешать содержимое ведра. Грунтовку наносят кистью или валиком, не допуская скоплений на поверхности. Время высыхания грунтовки от 2-х часов при температуре $+20 \pm 2^\circ\text{C}$. После высыхания грунтовки проверить основание на впитывающую способность и, при необходимости, обработать грунтовкой еще раз. Свежие загрязнения грунтовкой легко удаляются водой, высушенные — можно удалить только механическим способом или при помощи растворителя.



CERESIT_CT777_01.2020

Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре основания от 0 до $+30^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Срок хранения

В оригинальной неповрежденной упаковке при температуре от $+5$ до $+35^\circ\text{C}$ — не более 24 месяцев со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре от -40°C до $+40^\circ\text{C}$ при условии, что грунтовка не будет подвергаться более чем 5 циклам замораживания общей продолжительностью не более 2 недель. В случае замораживания выдерживать грунтовку в теплом помещении до полного оттаивания и перемешать.

Упаковка

Грунтовка CT 777 поставляется в пластиковых ведрах по 10 л.

Технические характеристики

Состав СТ 777:	водная дисперсия сополимера стирола и бутилакрилата
Плотность:	около 1,05 кг/дм ³
Внешний вид:	однородная жидкость
Время высыхания:	от 2-х часов
Адгезия к бетонному основанию:	не менее 1,5 МПа
Температура хранения:	от +5 до +35°C
Температура транспортировки:	от -40°C до +40°C (допускается до 5 замораживаний)
Температура применения:	от 0 до +30°C
Расход СТ 777:	от 0,1 л/м ² в зависимости от впитывающей способности основания

При работе с продуктом соблюдать правила безопасности по обращению с ЛВЖ! При выполнении работ в помещениях обеспечить надлежащую вентиляцию. При работе с распылительными устройствами пользоваться респираторами. Хранить в герметичной таре, в недоступном для детей месте! Избегать попадания продукта на кожу! Не вдыхать пары растворителя! Остатки продукта нельзя сливать в канализацию!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях технические характеристики продукта могут отличаться от указанных. Кроме технического описания при работе с продуктом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с продуктом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения продукта следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.



ООО «Хенкель Баутехник»

8-800-505-46-15 CeresitRussia

www.ceresit.ru www.pro-fasade.ru —
все о штукатурных фасадах!

Ceresit Pro — клуб профессионалов